



FASSON® Cuvée Sablé/S0300/BG80b - Certificado FSC®

Código F9020C
Última actualización: 11/12/2019

Frontal:

Fasson® Cuvée Sablé #8 papel de acabado superficial especial, apariencia blanca, resistente a humedad. Tiene un tratamiento que lo hace resistente al agua (Wet Strength) y está especialmente indicado para etiquetas de vinos y otros productos que necesitan resistencia al agua y humedad. Apto para todos los procesos de impresión, stamping y cuño seco. Este frontal posee certificación FSC®, acreditando nuestro compromiso de utilización de materias primas provenientes de bosques con manejo responsable. Su gramaje permite un excelente dispensado en máquinas etiquetadoras.

Peso: 90 ± 5 g/m²
Espesor: 125 ± 15 μ
Tratamiento Superficial:

Adhesivo:

Fasson® S0300 adhesivo sobre la base de dispersión acuosa, con muy buena resistencia al agua y a bajas temperaturas. Las botellas etiquetadas pueden sumergirse en balde con hielo (soporta más de 12 horas a una temperatura de 4° C). En los primeros minutos después del etiquetado permite su fácil remoción.

Posee resistencia al envejecimiento y a la luz ultravioleta. No es apto para pegar sobre superficies de PVC flexible, ya que no resiste la migración de los plastificantes que puedan tener las mismas

Tipo: Acrílico
Temperatura mínima de aplicación: -5 °C

Temperatura de servicio: -30 a 80 °C

SopORTE:

Fasson® BG 80b, SopORTE papel glassine supercalandrado blanco, para conversión en rollos. No está recomendado para la aplicación en fanfold.

Gramaje: 78 ± 4 g/m²
Espesor: 70 ± 5 μ
Resistencia a la Tracción: N/A
Rasgado: N/A

Conjunto:

Peso Base Total: 194 ± 10 g/m²
Espesor total: 216 ± 21 μ
Tack: > 1000 g/in
Adhesión: > 1200 g/in
Release: 8 a 17 g/in
Gramaje del Adhesivo: N/A

Aplicaciones y usos del producto:

Diseñado para la aplicación sobre botellas de vidrio como etiqueta principal. No recomendado para collarines. Recomendado para impresión en offset, flexografía, serigrafía, hotfoil stamping y cuño seco. Avery Dennison de Argentina posee la licencia FSC- C121268 para uso de la marca registrada FSC. Como con todos los materiales autoadhesivos, el producto debe ser testeado bajo las condiciones de uso final para asegurar que cumple con los requerimientos de la aplicación específica.

Vida útil:

Salvo otra especificación documentada, la vida útil del producto es de dos años, almacenado a 25°C y 50% Humedad Relativa.

Garantía Limitada:

Las recomendaciones generales sobre nuestros productos se basan en nuestro conocimiento y experiencia, pero considerando las muy diversas aplicaciones posibles, éstas no constituyen ni generan garantía de ningún tipo sobre el uso de los mismos materiales.

AVERY DENNISON garantiza la calidad de sus productos según sus especificaciones, pero no garantiza de manera alguna el uso final de los mismos. Se proveerá al cliente de muestras para que independientemente realice las pruebas y aprobaciones preliminares.

Si se demuestra que algún producto está fuera de especificación, AVERY DENNISON hará el reemplazo y limita su responsabilidad al valor del producto, emitiendo un crédito o reemplazando el producto. NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, YA SEA DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA CUALQUIER USO PARTICULAR, O DE OTRA MANERA, EXCEPTO A LO ESTABLECIDO ARRIBA (LO QUE SE INDICA EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS GARANTIAS) SE APLICARA A LOS PRODUCTOS VENDIDOS POR AVERY DENNISON. ESPECIFICAMENTE SE NIEGA O EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTIA CONTRARIA A LO ARRIBA EXPRESADO. NINGUNA EXCEPCION, ALTERACION, ADICION O MODIFICACION DE LAS CONDICIONES ANTERIORES SERA VALIDA A MENOS QUE SEA EFECTUADA POR ESCRITO Y FIRMADA POR FUNCIONARIO EJECUTIVO DE AVERY DENNISON. Ningún

vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para proporcionar ninguna garantía, ni a efectuar ninguna representación contraria a lo arriba expresado.

EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD DE AVERY DENNISON

En todos los casos AVERY DENNISON limita su responsabilidad legal ante cualquier reclamo relacionado con productos demostrablemente defectuosos, al valor de reposición de dichos productos.



Avery Dennison Argentina
Tel.: (54-11) 5544-6400
Fax: (54-11) 5544-6425
Atención a clientes:
0810 12 AVERY (28379)
ad.ar@averydennison.com
label.averydennison.com.ar

Avery Dennison Brasil
Tel.: + 55 19 3876-7600
Fax: +55 19 3876-7610
Atención a clientes:
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com
label.averydennison.com.br

Avery Dennison Chile
Tel.: (56-2) 2898-8052
Fax: (56-2) 2898-8086
Atención a clientes:
(56-2) 2898-8050
ad.chile@averydennison.com
label.averydennison.cl

Avery Dennison Colombia
Tel.: (57-4) 335-6000
Fax: (57-4) 331-2838
Atención a clientes:
0180 0042 3830
ad.co@averydennison.com
abel.averydennison.com.co

Avery Dennison Perú
Tel: (511) 612-6488
Atención a clientes:
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co